



**granitosdelval**

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

07

Gv-pie-piñ-ado-001

**EN 1342:2012**

**Adoquines en piedra natural para uso como pavimento exterior**

**Denominación comercial del tipo de granito: GRIS PIÑOR**

**Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO**

**Extraído de: Toén**

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,2 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2640 Kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la heladicidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	9,4 %
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	171 ± 7 MPa
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 14157:18)	16,6 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231:04)	Acabado serrado SRV en seco: 67 SRV en húmedo: 42 Acabado flameado SRV en seco: 85 SRV en húmedo: 68 Acabado arenado SRV en seco: 84 SRV en húmedo: 70
Tolerancia dimensional	Clase T1

NOVIEMBRE 2023

