



granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

07

Gv-pie-piñ-per-001

EN 771-6:2011 EN 1469:2004

Piezas para fábrica de albañilería

Denominación comercial del tipo de granito: GRIS PIÑOR

Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO

Extraído de: Toén

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,2 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2640 Kg/m ³
Porosidad abierta (UNE-EN 1936:07)	0,4 %
Resistencia a la heladicidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	9,4 %
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	171 ± 7 MPa
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:22)	15 ± 2,1 MPa
Resistencia a los anclajes (UNE-EN 13364:02)	2400 ± 300 N
Resistencia al fuego (COMISION 96/603/EC)	Clase A1
Categoría	Clase 2



NOVIEMBRE 2023