



granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

12

Gv-pie-ros-cac-001

EN 771-6:2011

Piezas para fábrica de albañilería

Denominación comercial del tipo de granito: ROSAVEL
Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO PORFÍDICO
Extraído de: Padrenda

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,3 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2620 Kg/m ³
Porosidad abierta (UNE-EN 1936:07)	0,8 %
Resistencia a la helacidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	5,8 %
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	160 ± 7 MPa
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:07)	9,5 ± 1,1 MPa
Resistencia al fuego (COMISION 96/603/EC)	Clase A1
Categoría	Clase 2

NOVIEMBRE 2023

