



granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

07

Gv-pie-piñ-bal-001

EN 12058:2004 EN 1341:2012 EN 1469:2004

Baldosas en piedra natural para pavimentos y escaleras, para uso como pavimentos exterior (excepto acabado pulido) y para revestimientos murales

Denominación comercial del tipo de granito: GRIS PIÑOR

Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO

Extraído de: Toén

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,2 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2640 Kg/m ³
Porosidad abierta (UNE-EN 1936:07)	0,4 %
Resistencia a la heladicidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	9,4 %
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	171 ± 7 MPa
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:22)	15 ± 2,1 MPa
Resistencia a la abrasión (UNE-EN 14157:18)	16,6 mm
Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231:04)	Acabado serrado SRV en seco: 67 SRV en húmedo: 42 Acabado flameado SRV en seco: 85 SRV en húmedo: 68 Acabado arenado SRV en seco: 84 SRV en húmedo: 70
Resistencia a los anclajes (UNE-EN 13364:02)	2400 ± 300 N
Velocidad propagación sonido (UNE-EN 14579:04)	5,02 km/s
Resistencia al choque térmico (UNE-EN 14066:13)	-5% Modulo elasticidad dinámico Sin alteraciones
Tolerancia dimensional	Clase P2, D2, T2
Resistencia al fuego (COMISIÓN 96/603/EC)	Clase A1



NOVIEMBRE 2023