



granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

07

Gv-pie-piñ-bor-001

EN 1343:2012

Bordillos en piedra natural para uso como pavimento exterior

Denominación comercial del tipo de granito: GRIS PIÑOR

Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO

Extraído de: Toén

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,2 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2640 Kg/m ³
Resistencia a la heladicidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	9,4 %
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:22)	15 ± 2,1 MPa
Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231:04)	Acabado serrado SRV en seco: 67 SRV en húmedo: 42 Acabado flameado SRV en seco: 85 SRV en húmedo: 68 Acabado arenado SRV en seco: 84 SRV en húmedo: 70
Tolerancia dimensional	Clase H2, D2



NOVIEMBRE 2023