



granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

12

Gv-pie-ama-per-001

EN 771-6:2011

Piezas para fábrica de albañilería

Denominación comercial del tipo de granito: AMARELO VILAREAL

Definición petrográfica: GRANITO DE DOS MICAS

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	1 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2580 Kg/m ³
Porosidad abierta (UNE-EN 1936:07)	2,8 %
Resistencia a la helicidad (UNE-EN 12371:02) (variación de resistencia a flexión después de 48 ciclos)	11,8 %
Resistencia a compresión (UNE-EN 1926:07)	145 ± 7 MPa
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:07)	9,7 ± 0,3 MPa
Tolerancia dimensional	Clase P2, D2, T2
Resistencia al fuego (COMISIÓN 96/603/EC) Categoría	Clase A1 Clase 2



ENERO 2021