



granitosdelval

32930 Mugares – Toén (Ourense – España)

07

Gv-pie-ros-bal-001

EN 1469:2004

Placas para revestimiento murales

Denominación comercial del tipo de granito: ROSAVEL

Definición petrográfica: GRANITO BIOTÍTICO PORFÍDICO

Extraído de: Padrenda

Absorción de agua (UNE-EN 13755:08)	0,3 %
Densidad aparente (UNE-EN 1936:07)	2620 Kg/m ³
Porosidad abierta (UNE-EN 1936:07)	0,8 %
Resistencia a la heladicidad (UNE-EN 12371:11) (variación de resistencia a flexión después de 56 ciclos)	5,8 %
Resistencia a flexión (UNE-EN 12372:22)	9,5 ± 1,1 MPa
Resistencia a los anclajes (UNE-EN 13364:02)	1750 ± 250 N
Resistencia al fuego (COMISIÓN 96/603/EC)	Clase A1

NOVIEMBRE 2023

